

Código Composto: **N-3024/75**

Cor: Preto

Densidade: 1,20 g/cm<sup>3</sup>

Norma / Especificação: ASTM D2000 BG721 (EXPEC.)

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
<b>Numero do Lote Ensaiado : 28749</b>		
Vulcanização : 05 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
<b>1 - Propriedades Originais</b>		
Dureza Shore A ( ASTM D2240 ) ( Pontos )	72	70 + ou -5
Tensão de Ruptura ( ASTM D412 ) ( MPa )	23	21 mín.
Alongamento à Ruptura ( ASTM D412 ) ( % )	360	350 mín.
Rasgamento ( ASTM D624 Faca "C" ) ( KN/m )	72	

**CA02**

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

Waldir D'Amato Fumo - CRQ IV Região nº 04405046