

Código Composto: **N-3044/70**

Cor: Preto

Densidade: 1,27 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000 BG714 (EXPEC.)

Cliente :

	Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado :			
Vulcanização : 06 ' @ 160 °C			
Ambiente Laboratório			
Temp : 23°C + ou -2			
U.R 55% + ou -5			
1 - Propriedades Originais			
	Dureza Shore A (ASTM D2240) (Pontos)	70	70 + ou -5
	Tensão de Ruptura (ASTM D412) (MPa)	14	14 mín.
	Alongamento à Ruptura (ASTM D412) (%)	330	250 mín.
	Rasgamento (ASTM D624 Faca "C") (KN/m)	50	

CA01

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

WDF - CRQ IV Região nº 04405046