

Código Composto: **NR-2099/70**

Cor: Preto

Densidade: 1,18 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000-12 AA721 (EXPEC.)

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : 172559		
Vulcanização : 12 ' @ 150 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A ASTM D2240 (Pontos)	69	70 + ou -5
Tensão de Ruptura ASTM 412-C (MPa)	21,2	21 mín.
Alongamento à Ruptura ASTM D412-C (%)	360	350 mín.
Rasgamento ASTM D624 - Faca C (KN/m)	76,2	
2 - Elasticidade de Retorno DIN 53512		
Folha Croslin Nº : 058		
%	49	

CA22

Relatório emitido eletronicamente
Engenharia de Produto - Croslin
WDF- CRQ IV Região nº 04405046