

Código Composto: **NR-2118/70**

Cor: Preto

Densidade: 1,21 g/cm<sup>3</sup>

Norma / Especificação: ASTM D2000-12 AA717 ( EXPEC. )

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
<b>Numero do Lote Ensaiado : 137820 A</b>		
Vulcanização : 8' @ 150 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
<b>1 - Propriedades Originais</b>		
Dureza Shore A ASTM D2240 ( Pontos )	67	70 + ou - 5
Tensão de Ruptura ASTM 412-C ( MPa )	17,5	17 mín,
Alongamento à Ruptura ASTM D412-C ( % )	360	300
Rasgamento ASTM D624 - Faca C ( KN/m )	63,0	

**CA16**

Relatório emitido eletronicamente  
Engenharia de Produto - Croslin  
WDF- CRQ IV Região nº 04405046