

Código Composto: **NX-3063/70**

Cor: Preto

Densidade: 1,20 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000 BG721 (EXPEC.)

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado :		
Vulcanização : 10 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D2240) (Pontos)	70	70 + ou -5
Tensão de Ruptura (ASTM D412) (MPa)	24	21 mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D412) (%)	400	350 mín.
Rasgamento (ASTM D624 Faca "C") (KN/m)	65	
2 - Abrasão "A"		
Folha Croslin Nº : 077	77 mm ³	

CA03

Relatório emitido eletronicamente
Engenharia de Produto - Croslin
WDF - CRQ IV Região nº 04405046