

Código Composto: **SI-102/70**

Cor: Natural

Densidade: 1,30 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000 GE706 (EXPEC.)

Cliente :

	Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado :			
Vulcanização : 15' @ 160 °C			
Ambiente Laboratório			
Temp : 23°C + ou -2			
U.R 55% + ou -5			
1 - Propriedades Originais			
	Dureza Shore A (ASTM D 2240) (pontos)	70	70 + ou -5
	Tensão de Ruptura (ASTM D 412) (MPa)	6,9	6 mín.
	Alongamento à Ruptura (ASTM D 412) (%)	150	150 mín.