

Código Composto: **N-3051/65 AZ**

Cor: Azul

Densidade: 1,19 g/cm<sup>3</sup>

Norma / Especificação: ASTM D 2000 DH710 (EXPEC.)

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
<b>Numero do Lote Ensaiado : 26480</b>		
Vulcanização : 15 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
<b>1 - Propriedades Originais</b>		
Dureza Shore A ( ASTM D 2240 ) ( pontos )	65	70 + ou -5
Tensão de Ruptura ( ASTM D 412 ) ( MPa )	15,4	10 mín.
Alongamento à Ruptura ( ASTM D 412 ) ( % )	433	200 mín.

**CA02**

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

Waldir D'Amato Fumo - CRQ IV Região nº 04405046