

Código Composto: **N-357/60** Cor: Preto Densidade: 1,17 g/cm³
Norma / Especificação: ASTM D2000 BG617 (EXPEC.)
Cliente :

	Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : Vulcanização : 10 '@ 160°C Ambiente Laboratório Temp : 23°C + ou -2 U.R 55% + ou -5			
1 - Propriedades Originais			
	Dureza Shore A (ASTM D2240)	58 pontos	60 + ou -5 pontos
	Tensão de Ruptura (ASTM D412)	19,1 MPa	17 MPa mín.
	Alongamento à Ruptura (ASTM D412)	540 %	350% mín.
	Rasgamento (ASTM D624 Faca "C")	45,9 KN/m	

CA09

Relatório emitido eletronicamente
Engenharia de Produto - Croslin
Waldir D'Amato Fumo - CRQ IV Região nº 04405046