

Código Composto: **SI-172/80**

Cor: Vermelho

Densidade: 1,24 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000 GE806 (EXPEC.)

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : 64585		
Vulcanização : 05 ' @ 180 °C		
Pós cura : 04 horas @ 200 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D 2240) (pontos)	79	80 + ou -5
Tensão de Ruptura (ASTM D 412) (MPa)	8,6	6 mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D 412) (%)	220	100 mín.

CA06

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

Waldir D'Amato Fumo - CRQ IV Região nº 04405046