

Código Composto: **EP-400/60**

Cor: Preto

Densidade: 1,08 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000 M3BA614 B13 C12

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : 103558		
Vulcanização : 12 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D 2240) (pontos)	59	60 + ou -5
Tensão de Ruptura (ASTM D 412) (MPa)	14,6	14 mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D 412) (%)	508	400 mín.
Rasgamento (ASTM D 624 - Faca "C") (KN/m)	56,0	
3 - DPC (Deformação Permanente à Compressão) (B13)		
ASTM D395 - Método "B"		
Corpos de Provas Vulcanizados 30 min. @ 160°C		
22 horas @ 70°C (%)	8,0	25 máx.