

Código Composto: **EP-400/65**

Cor: Preto

Densidade: 1,10 g/cm³

Norma / Especificação: (EXPEC.) ASTM D2000 BA610

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : 139079		
Vulcanização : 12 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D 2240) (pontos)	63	60+ ou-5
Tensão de Ruptura (ASTM D 412) (MPa)	12,8	10 mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D 412) (%)	448	400 mín.
Rasgamento (ASTM D 624 - Faca "C") (KN/m)	50,9	

CA17

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

WDF - CRQ IV Região nº 04405046