

Código Composto: **EP-479/70**

Cor: Preto

Densidade: 1,16 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000 M4CA710 B35 C32 F17

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : 59638		
Vulcanização : 08 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D 2240) (pontos)	68	70 + ou -5
Tensão de Ruptura (ASTM D 412) (MPa)	10,3	10 mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D 412) (%)	308	200 mín.
3 - DPC (Deformação Permanente à Compressão) (B35)		
ASTM D395 - Método "B"		
Corpos de Provas Vulcanizados 08 min. @ 160°C		
22 horas @ 125°C (%) - Plied	56,2	70 máx.
70 horas @ 100°C (%) - Plied	47,6	
4 - Fragilidade à Baixa Temperatura (F17)		
3' @ -40 °C	Passa	Passa
ASTM D2137 - Método "A" - Corpos de Prova "B"		

CA06

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

WDF - CRQ IV Região nº 04405046