

Código Composto: **N-3024/75**

Cor: Preto

Densidade: 1,20 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000 BG721 (EXPEC.)

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : 28749		
Vulcanização : 05 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D2240)	72 pontos	70 + ou -5 pontos
Tensão de Ruptura (ASTM D412)	22,6 MPa	21 MPa mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D412)	367 %	350% mín.
Rasgamento (ASTM D624 Faca "C")	72,0 KN/m	

CA02

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

Waldir D'Amato Fumo - CRQ IV Região nº 04405046