

Código Composto: **N-3044/60**

Cor: Preto

Densidade: 1,25 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000 BG614 (EXPEC.)

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : 23325		
Vulcanização : 08 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D2240)	60 pontos	60 + ou -5 pontos
Tensão de Ruptura (AASTM D412)	14,8 MPa	14 MPa mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D412)	460 %	350% mín.
Rasgamento (ASTM D624 Faca "C")	46,1 KN/m	

CA01

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

Waldir D'Amato Fumo - CRQ IV Região nº 04405046