

Código Composto: **N-3044/70**

Cor: Preto

Densidade: 1,27 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000 BG714 (EXPEC.)

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado :		
Vulcanização : 06 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D2240)	70 pontos	70 + ou -5 pontos
Tensão de Ruptura (ASTM D412)	14,4 MPa	14 MPa mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D412)	333 %	250% mín.
Rasgamento (ASTM D624 Faca "C")	49,9 KN/m	

CA01

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

Waldir D'Amato Fumo - CRQ IV Região nº 04405046