

Código Composto: **N-3064/70 BCA**

Cor: Branca

Densidade: 1,34 g/cm³

Norma / Especificação: BG710 (EXPEC.)

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : 85125		
Vulcanização : 08 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D2240)	73 pontos	65 à 75 pontos
Tensão de Ruptura (ASTM D412)	12,3 MPa	10 Mpa mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D412)	444 %	250 % mín.
4.1 - Imersão em : Gasolina comum (ASTM D471)		
70 horas @ 23 °C		
Variação da Dureza	-13 pontos	
Variação da Tensão de Ruptura	-44,7 %	
Variação do Alongamento	-21,6 %	
Variação do Volume	+15,2 %	
Variação do Peso	+ 5,2%	

CA09

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

Waldir D'Amato Fumo - CRQ IV Região nº 04405046