

Código Composto: **NP-633/40**

Cor: Preto

Densidade: 1,22 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000-12 M2 BC407 A14

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : 69739		
Vulcanização : 15 ' @ 160 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D 2240) (pontos)	43	40 + ou -5
Tensão de Ruptura (ASTM D 412) (MPa)	10,3	7 mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D 412) (%)	480	400
2 - Envelhecimento Acelerado ASTM D573		
70 horas @ 100°C (A14)		
Variação da Dureza (Pontos)	+4	+15
Variação da Tensão de Ruptura (%)	-9,7	-15
Variação do Alongamento (%)	-25,0	-40

CA07

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

WDF - CRQ IV Região nº 04405046