

Código Composto: **NP-640/70**

Cor: Preto

Densidade: 1,49 g/cm<sup>3</sup>

Norma / Especificação: ASTM D2000 BC714 (EXPEC.)

Cliente :

	<b>Ensaio</b>	<b>Resultado</b>	<b>Limites da Norma</b>
<b>Numero do Lote Ensaiado :</b>			
Vulcanização : 13 ' @ 160 °C			
Ambiente Laboratório			
Temp : 23°C + ou -2			
U.R 55% + ou -5			
<b>1 - Propriedades Originais</b>			
	Dureza Shore A ( ASTM D 2240 ) ( pontos )	68	70 + ou -5
	Tensão de Ruptura ( ASTM D 412 ) ( MPa )	15,1	14 mín.
	Alongamento à Ruptura ( ASTM D 412 ) ( % )	320	300 mín.
	Rasgamento ( ASTM D 624 - Faca "C" ) ( KN/m )	45,1	