

Código Composto: **NR-2068/40**

Cor: Preto

Densidade: 1,09 g/cm³

Norma / Especificação: ASTM D2000 M4AA414 A13 B13 G21 Z1

Cliente :

Ensaio	Resultado	Limites da Norma
Numero do Lote Ensaiado : 142317		
Vulcanização : 12 ' @ 150 °C		
Ambiente Laboratório		
Temp : 23°C + ou -2		
U.R 55% + ou -5		
1 - Propriedades Originais		
Dureza Shore A (ASTM D 2240) (pontos)	43	40 + ou -5
Tensão de Ruptura (ASTM D 412) (MPa)	15,9	14 mín.
Alongamento à Ruptura (ASTM D 412) (%)	580	400 mín.
Rasgamento (ASTM D 624 - Faca "C") (KN/m)	44,5	26 mín.
3 - DPC (Deformação Permanente à Compressão) (B13)		
ASTM D395 - Método "B"		
Corpos de Provas Vulcanizados 24 min. @ 150°C		
22 horas @ 70°C (%)	17,0	25 máx.
4 - Elasticidade de Retorno (Z1) (DIN 53512) (%)		
Folha Croslin Nº : 052	45,5	

CA17

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

WDF - CRQ IV Região nº 04405046