

Código Composto: **V-502/75**

Cor: Preto

Densidade: 1,83 g/cm<sup>3</sup>

Norma / Especificação: ASTM D2000 HK714 (EXPEC.)

Cliente :

| Ensaio                                        | Resultado | Limites da Norma |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Numero do Lote Ensaiado : 46060</b>        |           |                  |
| Vulcanização : 15 ' @ 160 °C                  |           |                  |
| Pós cura : 24 horas @ 232 °C                  |           |                  |
| Ambiente Laboratório                          |           |                  |
| Temp : 23°C + ou -2                           |           |                  |
| U.R 55% + ou -5                               |           |                  |
| <b>1 - Propriedades Originais</b>             |           |                  |
| Dureza Shore A ( ASTM D 2240 ) ( pontos )     | 5         | 70 + ou -5       |
| Tensão de Ruptura ( ASTM D 412 ) ( MPa )      | 15,2      | 14 mín.          |
| Alongamento à Ruptura ( ASTM D 412 ) ( % )    | 206       | 175 mín.         |
| Rasgamento ( ASTM D 624 - Faca "C" ) ( KN/m ) | 39,9      |                  |

**CA04**

Relatório emitido eletronicamente

Engenharia de Produto - Croslin

Waldir D'Amato Fumo - CRQ IV Região nº 04405046